

S45Cロッド

硬質クロムメッキ付各種メッキシャフト

	標準シャフト	非調質高強度鋼シャフト	高周波焼入シャフト
材質	S45C	MICA75	MICA75
高周波焼入深さ	—	—	1.5～3.0mm
表面硬度	HB156～229	HB201～269	HRC52～55
メッキ厚	20 μ 以上	30 μ 以上	20 μ 以上
メッキ硬度	HV850以上	HV850以上	HV850以上
抗張力	—	735N/mm ² 以上	—
表面粗度	1.5S以下	1.5S以下	1.5S以下

仕様・標準サイズ

サイズ	外径許容差 (f8)	標準長さ (mm)	標準シャフト外径(mm)	非調質高強度鋼 シャフト	高周波焼入シャフト
3<外径 \leq 6	-0.010 -0.028	2000	5 6		
6<外径 \leq 10	-0.013 -0.035	2500	8 10		
10<外径 \leq 18	-0.016 -0.043	3000	12 14 15 16 18	16 18	16 18
18<外径 \leq 30	-0.020 -0.053	3000	20 22 22.4 25 28 30	20 22 22.4 25 28 30	20 22 22.4 25 28 30
30<外径 \leq 50	-0.025 -0.064	3000	31.5 32 35 35.5 36 40 45 50	31.5 32 35 35.5 36 40 45 50	31.5 32 35 35.5 36 40 45 50
50<外径 \leq 80	-0.030 -0.076	3000	55 56 60 63 65 67 70 71 75 80	55 56 60 63 65 70 71 75 80	55 56 60 63 65 70 71 75 80
80<外径 \leq 10	-0.036 -0.090	3000	85 90 100	90 100	90 100

※ご希望のサイズがない場合はお問い合わせください。

TEL 03-3332-6166/FAX 03-3332-6167 E-mail: info@shirasekokan.com