

アルミ ホーニング・メッキパイプ

硬質アルマイト付シリンダー用アルミニウム合金管

材質	A6063TD-T83 JIS 1038
引張強さ	23kgf/mm ² 以上
耐力	21kgf/mm ² 以上
伸び	5%以上

仕様・標準サイズ

寸法(mm)			許容差		
内径	外径	長さ	真円度	外径	内面粗度
20	25	3,000	≦0.04	±0.10	Rmax 3.2
25	30		≦0.04	±0.13	Rmax 3.2
28	33		≦0.04	±0.13	Rmax 3.2
30	35 36		≦0.04	±0.13	Rmax 3.2
32	37		≦0.04	±0.13	Rmax 3.2
40	44 45 46 48 (50)		≦0.05	±0.13	Rmax 3.2
45	51		≦0.05	±0.13	Rmax 3.2
50	54 55 56.4 58		≦0.05	±0.15	Rmax 3.2
63	68 69.4 (70) 71 73		≦0.05	±0.15	Rmax 3.2
80	86.4 88 (90)		≦0.06	±0.20	Rmax 3.2
100	106.4 107 108 (110)		≦0.07	±0.20	Rmax 3.2
125	133 135		≦0.10	±0.25	Rmax 3.2
140	150		≦0.10	±0.25	Rz 3.2
150	160		≦0.12	±0.38	Rz 3.2
160	170		≦0.12	±0.38	Rz 3.2
180	190		≦0.15	±0.38	Rz 5.0
200	210	≦0.15	±0.51	Rz 5.0	

※ご希望のサイズがない場合はお問い合わせください。

TEL 03-3332-6166/FAX 03-3332-6167 E-mail: info@shirasekogan.com